

# Interspeed Ultra

La formulazione 'ultra forte' di Interspeed Ultra rende questa antivegetativa particolarmente efficace nelle aree ad alta densità biologica.

Produce un film estremamente duro e resistente che può essere levigato per ottenere una finitura liscia.

Ideale per imbarcazioni che raggiungono elevate velocità.

Contiene la tecnologia Biolux<sup>®</sup>, disponibile **ESCLUSIVAMENTE** nelle antivegetative della gamma International, che previene la formazione di limo e ottimizza il potere biocida.



---

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Antivegetativa ultra forte a matrice dura, formulata per aree ad alta densità biologica.
- Produce una superficie dura e resistente che può essere levigata.
- La tecnologia Biolux fornisce un rilascio di biocidi costante e controllato nel tempo, mantenendo un alto livello di protezione antivegetativa per tutta la durata del prodotto
- Ideale per imbarcazioni veloci, come i motoscafi.

---

## COMPATIBILITÀ

VTR, Legno, Acciaio/Ferro e Piombo. Non adatto all'uso su Alluminio, Leghe Leggere e Superfici Zincate.

---

## DATI TECNICI

<b>CODICI DI VENDITA E COLORI DISPONIBILI:</b>	YBA303-Bianco Dover, YBA331-Celeste, YBA333-Blu, YBA341-Rosso, YBA393-Nero
<b>FINITURA:</b>	Opaca
<b>DILUENTE:</b>	YTA085 Diluente No. 3
<b>NUMERO DI MANI:</b>	2 - 3 a pennello / rullo
<b>METODI DI APPLICAZIONE:</b>	Spruzzo Airless/ Airmix / Pennello / Rullo
<b>PEZZATURA:</b>	750ml / 2.5 lt
<b>VITA MEDIA DA SCAFFALE:</b>	2 anni

*Per ulteriori informazioni, compresi gli intervalli d'essiccazione, consultare la scheda tecnica di Interspeed Ultra. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'utilizzo.*

## CICLI/PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

### SUPERFICIE PRECEDENTEMENTE PITTURATA CON ANTIVEGETATIVA

**In buone condizioni:** Risciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Se la vecchia antivegetativa è incompatibile o sconosciuta, isolare con Primocon.

**In cattive condizioni:** Utilizzare Interstrip per rimuovere tutte le tracce di antivegetativa. Tutte le indicazioni relative alla preparazione delle superfici nude sono riportate nelle schede tecniche degli appositi primer.

#### PRIMERIZZAZIONE:

**VTR:** Gelshield 200 per protezione antiosmosi, o Primocon.

**ACCIAIO/FERRO (Non per acciaio inox):** Primerizzare con Interprotect o Primocon.

**PIOMBO:** Etch Primer seguito da Interprotect o Primocon.

**LEGNO:** Primerizzare con Interprotect o Primocon.

Le antivegetative devono essere carteggiate ad umido. Non carteggiare mai le antivegetative a secco o rimuoverle a fiamma. Applicare una mano extra nelle aree di maggiore usura come chiglia timoni, piedi poppieri e bagnasciuga.

#### INTERVALLI DI

ESSICCAZIONE	5°C	15°C	23°C	35°C
Fuori Polvere [ISO]:	1 ora	45 minuti	3 minuti	20 minuti
Immersione*	24 ore	12 ore	8 ore	6 ore

\*Nota: Gli intervalli massimi di immersione sono i seguenti: 5-15°C - 3 mesi; 23°C - 2 mesi; 35°C - 1 mese.

#### INTERVALLI DI

RICOPERTURA	5°C		15°C		23°C		35°C	
Ricoperto con:	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Interspeed Ultra	16 ore	Ind.	10 ore	Ind.	6 ore	Ind.	4 ore	Ind.

### PRODOTTI CORRELATI

#### CODICE PRODOTTO

YPA984

YTA085

YPA110

YPA212 / YPA213

YPA400 / YPA403

YMA171

#### DESCRIZIONE

Primocon

Diluyente No.3


Etch Primer

Gelshield 200 Verde/Grigio

Interprotect Bianco/Grigio

Interstrip

International Paint Italia S.p.A., Via de Marini, 61/14 16149 Genova  
Tel: 010 6595741 Fax: 010 6595741 E-mail: yacht.italy@yachtpaint.com

 International® e Biolux® sono marchi registrati di Akzo Nobel.  
Il logo Akzo Nobel è un marchio registrato di Akzo Nobel NV.

#### Nota Importante:

L'informazione contenuta in questa scheda non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizzi il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e della nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Luglio 2002

