

# Trilux 33 Professional

Superyacht 800 Nuova Formulazione Esente Stagno

Trilux 33 Professional è un'antivegetativa di nuova formulazione, basata sulla tecnologia Biolux<sup>®</sup>, in grado di offrire protezione antivegetativa sino a 18 mesi. È adatta a scafi in alluminio, nonché a tutte le superfici dove è richiesta un'antivegetativa dai colori brillanti.

Trilux 33 Professional sostituisce  
Superyacht 800



---

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Formulata specificatamente per il trattamento di scafi e appendici in alluminio, può essere applicata anche su legno, VTR, o altri metalli
- Elevata efficacia antivegetativa grazie alla tecnologia Biolux, che ne ottimizza il potere biocida, studiato appositamente per i climi caldi
- Efficace sino a 18 mesi
- Adatta all'applicazione anche su scafi veloci grazie ad un meccanismo di "lento consumo" (slow polishing) in grado di assicurare che il corretto quantitativo di pittura sia sempre presente in carena
- Disponibile in bianco ed altri colori brillanti, caratterizzati da un'elevata stabilità durante l'immersione

---

## COMPATIBILITÀ

Trilux 33 Professional è compatibile con tutti i substrati, compreso l'alluminio debitamente primerizzato.



## DATI TECNICI

### CODICI DI VENDITA E COLORI DISPONIBILI

YBA068 Bianco, YBA060 Azzurro, YBA062 Rosso, YBA066 Blu Scuro, YBA063 Nero

### FINITURA

Opaca

### DILUENTE

Diluyente N.3

### NUMERO DI MANI

2 a spruzzo / min. 3 a rullo o pennello

### METODI DI APPLICAZIONE

Pennello / Rullo/ Spruzzo (Airless)

### PEZZATURA CONFEZIONI

5 lt, 20lt

### VITA MEDIA DEL PRODOTTO

Circa 2 anni

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'utilizzo.

## CICLI/PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

### SUPERFICIE PRECEDENTEMENTE PITTURATA:

**In buone condizioni:** Sgrassare, lavare ad alta pressione con acqua dolce e lasciare asciugare. Applicare Trilux 33 Professional solo su superfici pulite ed asciutte.

**In cattive condizioni:** Rimuovere i precedenti strati di antivegetativa dove necessario e primerizzare con Primocon (su superficie pulita ed asciutta).

**PRIMERIZZAZIONE:** Tutte le indicazioni relative alla preparazione delle superfici sono riportate sulle etichette dei primer.

**Le antivegetative devono sempre essere carteggiate ad umido. Non carteggiare mai le antivegetative a secco né rimuovere con la fiamma. Applicare una mano supplementare di prodotto sulle superfici soggette a maggior attrito (per es. Bagnasciuga, timone, pattini ecc.).**

Contattare International per specifiche di cicli completi.

**Attenzione, non immagazzinare Trilux 33 a temperature inferiori a 10°C**


TEMPI DI ESSICCAZIONE	5°C		15°C		23°C		35°C	
Fuori Polvere [ISO]:	8 ore		4 ore		3 ore		2 ore	
Immersione*:	36 ore		24 ore		12 ore		10 ore	
INT. DI RICOPERTURA	5°C		15°C		23°C		35°C	
Ricoperto con:	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Trilux 33 Professional	24 ore	1 mese	16 ore	1 mese	6 ore	1 mese	4 ore	1 mese

\*Nota: Intervalli minimi; gli intervalli massimi di immersione sono di un mese. Se lo scafo è già stato immerso e successivamente alato, l'antivegetativa deve essere lavata a pressione con acqua dolce prima del varo.

## PRODOTTI CORRELATI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
YTA085 YPA984	Diluyente No.3 Primocon

International Paint Italia S.p.A., Via De Marini, 61/14, 16149 Genova  
Tel: 010 6595741 Fax: 010 6595749 E-mail: yacht.italy@yachtpaint.com

 International® e Biolux® sono marchi registrati di Akzo Nobel.  
Il logo Akzo Nobel è un marchio registrato di Akzo Nobel NV.

### Nota Importante:

L'informazione contenuta in questa scheda non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizzi il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e della nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Settembre 2002

