

Uni-Pro

Antivegetativa Professionale Multiuso a Costo Contenuto

Antivegetativa professionale multiuso che fornisce protezione a costo contenuto sia per imbarcazioni a vela che a motore (sino a 25 nodi). Uni-Pro non contiene biocidi a base di composti organostannici ed ottempera a quanto stabilito dalla Convenzione IMO (AFS/CONF/26).

Direttamente compatibile con la maggior parte delle antivegetative, purché in buone condizioni, senza necessità di isolare con primer o rimuovere.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Antivegetativa universale: per imbarcazioni a vela e a motore (fino a 25 nodi)
- Esente da stagno (TBT free): consente all'imbarcazione di navigare liberamente in ottemperanza alle legislazioni internazionali
- Protezione stagionale: senza la necessità di faticose pulizie durante la stagione
- Compatibilità universale: Uni-Pro può essere applicata sulla maggior parte dei cicli antivegetativi esistenti
- Preparazione semplificata: riduce i tempi di lavoro
- Disponibile in 5 colori: ampia scelta per l'armatore

COMPATIBILITÀ

VTR, Legno, Acciaio/Ferro, Piombo. Non adatto per l'utilizzo su alluminio/leghe leggere e superfici zincate. Può essere applicata direttamente sulle maggior parte delle antivegetative, purché in buone condizioni.

DATI TECNICI

CODICI DI VENDITA E COLORI DISPONIBILI

METODI DI APPLICAZIONE

DILUENTE

PEZZATURA CONFEZIONI

VITA MEDIA DEL PRODOTTO

YBA204 Bianco Perla, YBA215 Azzurro, YBA235 Blu Scuro, YBA253 Rosso, YBA296 Nero
Pennello / Rullo / Spruzzo (Airmix / Airless)
YTA085 Diluente N. 3 (La diluizione è sconsigliata)
5Lt, 20Lt
Circa 2 anni

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'utilizzo.

CICLI/PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

SUPERFICI PRECEDENTEMENTE PITTURATE:

In Buone Condizioni: Lavaggio ad alta pressione. Con antivegetativa incompatibile (per es. VC17M) o sconosciuta, isolare con Primocon.

In Cattive Condizioni: Rimuovere con Interstrip o con abrasivo.

PRIMERIZZAZIONE: Tutte le indicazioni relative alla preparazione delle superfici sono riportate sulle etichette dei primer.

VTR NUDA: Gelshield 200 per protezione antiosmosi, oppure Primocon.

ACCIAIO/FERRO: Interprotect oppure Primocon.

PIOMBO: Etch Primer seguito da Interprotect oppure Primocon.

LEGNO: Primerizzare con Interprotect oppure Primocon.

Contattare International per specifiche di cicli completi.

Intervalli di Essiccazione	5°C	15°C	23°C	35°C
Fuori Polvere:	1 ora	45 min	30 min	20 min
Immersione:	7 ore	5 ore	2 ore	2 ore

Intervalli di Ricopertura	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Ricoperto con:								
Uni-Pro	16 ore	Indef.	10 ore	Indef.	6 ore	Indef.	4 ore	Indef.

PRODOTTI CORRELATI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
YPA984	Primocon
YMA171	Interstrip
YPA400 / YPA403	Interprotect
YPA212 / YPA213	Gelshield 200
YPA110	Etch Primer

International Paint Italia S.p.A., Via De Marini, 61/14, 16149 Genova
Tel: 010 6595741 Fax: 010 6595749 E-mail: yacht.italy@yachtpaint.com
✘ e International © sono marchi registrati di Akzo Nobel.
Il logo Akzo Nobel è un marchio registrato di Akzo Nobel NV.

Nota importante:

L'informazione contenuta in questa scheda non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizzi il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e della nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Settembre 2002

